

91872
文印室

编号: NCATC No.201710-04

检 测 报 告



产品名称: EE2580 重防腐漆

送检单位: 天津大学

送检时间: 2016年6月

检验类别: 委托检验

海军涂料分析检测中心

二〇一七年十月二十三日

海军涂料分析检测中心

检测报告

编号: NCATC No.201710-04

共 3 页 第 2 页

产品名称	EE2580 重防腐漆	型号规格	EE2580
		商 标	
送检单位	天津大学	送检时间	2016.6
生产单位	天津大学	样品编号 或 生产日期	2016.5
样品数量	样板 30 块	样品等级	
送样基数		送样人	王纪孝
送样地点	海军涂料分析检测中心	检测类型	委托检验
检测依据	国家标准		
检测项目	见下页检测数据结果表。		
检测结果	见下页检测数据结果表。		
检 测 结 论	天津大学委托测试的 EE2580 重防腐漆, 按照相关试验标准进行测试, 结果详见本报告第 3 页。		
说 明	检测结果只对来样负责。		
技术负责人:  审核人员:  检测人员: 			



海军涂料分析检测中心

检测报告

编号: NCATC No. 201710-04

共 3 页 第 3 页

序号	检测项目	技术指标	检测结果	执行标准
1	漆膜耐化学性能	耐盐水性 (3%NaCl)	497d 漆膜无起泡, 无脱落, 无锈蚀	GB10834-2008
2		耐酸性 (5%HCl)	497d 漆膜无起泡, 无脱落, 无锈蚀	GB1763-89
3		耐碱性 (5%NaOH)	497d 漆膜无起泡, 无脱落, 无锈蚀	GB1763-89
4		耐加速液浸泡 (HCl-CuSO ₄)	497d 漆膜无起泡, 无脱落, 无锈蚀	GB1763-89
5		蒸馏水	497d 漆膜无起泡, 无脱落, 无锈蚀	GB1763-89
6		柴油-水	497d 漆膜无起泡, 无脱落, 无锈蚀	GB1763-89
7	耐盐雾 (无划痕)		11500h 漆膜无起泡, 无脱落, 无锈蚀	GB/T 1771-2007
8	耐湿热 (无划痕)		11500h 漆膜无起泡, 无脱落, 无锈蚀	GB/T 1740-2007
9	耐阴极剥离		360d, 孔心剥离 < 8mm	GB/T 7790-2008
(以下无正文)				
备注: 抗浸泡、耐盐雾、湿热、耐阴极剥离试验测试样板膜厚为 (300 ± 20) μm。				

联系方式:

邮政编码: 102442

通信地址: 北京 1481 信箱

单位名称: 海军涂料分析检测中心

联系人: 曹京宜

联系电话: 010-66975470